

GRANITOL



FÓLIE PRO VARNÉ SÁČKY

PERFOTEN®

Fólie pro skupinová balení	Fólie pro varné sáčky	HDPE fólie MIKROTEN®
Fólie pro osobní hygienu	Obalové fólie	Sáčky se závěsnými otvory
Laminované fólie	100% recyklovatelné obaly	Pytle z laminátu/Pet Food Bags
Ochranné lepidivé fólie	Fólie s obsahem PP	Technické fólie a plachty
Fólie pro paletizaci a Stretch Hood	Antiscratch fólie HDPE	Permanentně antistatické fólie
Sáčky, košilky, přířezy	Mikrotenové sáčky Granitol	Sáčky na psí exkrementy

GRANITOL akciová společnost
Partyzánská 464
793 05 Moravský Beroun

+420 554 780 221
granitol@granitol.cz
granitol.cz

IČ: 00012114
DIČ: CZ00012114



FÓLIE PRO VARNÉ SÁČKY

PERFOTEN®

INDIVIDUÁLNÍ PŘIZPŮSOBNÍ | ODOLNOST A SPOLEHLIVOST | EKOLOGICKÉ ŘEŠENÍ



BALENÍ

Role baleny do přířezu a ukládány horizontálně nebo vertikálně na paletu, jednotlivé vrstvy proloženy přířezem, chráněny a fixovány průtažnou fólií nebo paletizačním pytle.



STYK S POTRAVINAMI

Vhodné pro přímý styk s potravinami v nebarveném provedení, v barevném provedení při obsahu pigmentu do výrobcem stanovené koncentrace.



EKOLOGIE

100% recyklovatelné, z ekologického hlediska nezávadné, fólie lze skládkovat nebo likvidovat spalováním, při kterém nevznikají životnímu prostředí škodlivé látky.

Použití

- ▶ balení potravin do varných sáčků na automatických balících strojích

Provedení

- ▶ fólie
- ▶ polohadice
- ▶ přírodní
- ▶ barevné provedení a perforace dle přání zákazníka

Rozměry

- ▶ šířka 220 – 1250 mm
- ▶ tloušťka 0,020 – 0,050 mm

Dutinky

- ▶ papírové s vnitřním průměrem 77 mm

Vnější průměr návinu

- ▶ 200 – 800 mm

Hmotnost role

- ▶ 11 – 400 kg

Způsoby celoplošné perforace

- ▶ protavení horkým perforačním válcem (10–20 tis. otvorů/m²)
- ▶ podélná perforace odtrhávací

PERFOTEN®

Fólie **PERFOTEN®** jsou celoplošně perforovány a používají se pro automatické balení potravin (např. rýže, obilniny, luštěniny) do varných sáčků za účelem jejich tepelné úpravy varem v tomto obalu. Fólie se vyrábějí v několika druzích, jež se od sebe liší užitečnými vlastnostmi, které jsou dány především způsobem provedení perforace. Fólie jsou tepelné nebo impulsně svařitelné.

PERFOTEN® je chráněný obchodní název pro vyfukované perforované fólie z HDPE. Tepelná odolnost materiálu je –50 °C až +110 °C. Materiál vykazuje vysokou chemickou odolnost při běžných i vysokých teplotách a minimální navlhavost.